



TRICOLOR®

ESMALTE SPRAY 688 - COLOR

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Tipo

Esmalte alquídico basado en resinas sintéticas de secado rápido al tacto, flexibles, de alto brillo, adherentes, impermeables y resistentes a la intemperie. La gran ventaja que presenta esta línea es la presurización de la pintura en un contenedor, lo que permite realizar pintados con terminaciones de fina calidad.

Usos recomendados

Producto adecuado para Pintado de metales, maderas, marcado de maderas, yeso-cartón, papel, cartón, fibrocemento, cerámicas y una amplia variedad de materiales.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Según cartilla

Terminación: Brillante

Peso específico (kg/lt): 0.80 ± 0.02 (blanco)

Rendimiento Teórico: 2 m² por aerosol en una mano

Tiempo de Secado (a 25°C y 60% HR):

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
60 min. Aprox.	6 – 8 hrs	15 min	1 hora

El espesor de película, ventilación, humedad y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

Estabilidad de Envasado

12 meses en envase original y almacenado a 25 °C .

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Preparación de Superficie

Eliminar polvo, grasas, aceites, pintura suelta o descascarada u otros contaminantes. Antes de pintar la superficie debe estar perfectamente limpia y seca.

Condiciones de Aplicación

Agitar vigorosamente el envase durante 1 a 2 minutos para lograr una perfecta homogeneización del producto. Aplicar sobre una superficie de prueba para regular la presión ejercida sobre el pulsador. Aplicar la pintura efectuando un breve rociado y en capas delgadas evitando chorreaduras a intervalos de 1 a 2 minutos. Para lograr una excelente terminación se recomienda mantener una distancia de 30-40 cm del objeto. Si la válvula se obstruye durante su uso, oprima y gire el pulsador al mismo tiempo.

Número de manos Recomendadas: 1 a 2

Diluyente: No requiere

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El producto es inflamable por lo que debe mantenerse alejados de fuentes de calor o chispas. Pintar en ambientes ventilados. Evitar el contacto con la piel. Para mayor información consultar Hoja de Seguridad.

R-OEDE-003
Revisión: JIV-06
Fecha de revisión: 29-08-2012

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quien debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.

ESTA VERSION ANULA TODAS LAS ANTERIORES