



TRICOLOR®

SPRAY FLUORESCENTE 688-COLOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tipo

Pintura de rápido secado y colores llamativos de alta visibilidad diurna. Especialmente desarrollado para marcar y destacar puntos de referencia de larga distancia tales como cotas taquimétricas, marcas camineras y puntos geológicos. Para delinear bordes y sombrear figuras y textos de elementos de seguridad tales como, extintores de fuego, vías de escape, letreros de vehículos y comerciales, elevadores y otros.

Además es útil para señalar perforaciones y zonas peligrosas en empresas mineras y para marcar árboles en empresas forestales.

La gran ventaja que presenta esta línea de productos está basada en la presurización de la pintura en un contenedor.

Esto permite realizar trabajos de pintado, con terminaciones de alta calidad. Rápida, fácil y eficiente aplicación, incluso donde otros sistemas normales de aplicación no pueden llegar.

Usos recomendados

Aplicable a una gran variedad de superficies, para Decoración,

Señalización, Demarcación, Letreros sobre :

Metales – Maderas – Hormigón – Albañilería – Asfalto – Piedra

Fibro cemento y Cerámica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Disponible en 5 vistosos colores

Terminación: Mate

Peso específico (Kg. /lt): 0,90 ± 0,06

Rendimiento Teórico: 1,7 m² por aerosol a 15 micrones secos

Tiempo de Secado (a 25°C y 60% HR):

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
15– 30 min.	1 - 2 hrs.	15 min.	Sin límite

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

Estabilidad de Envasado

12 meses en envase original y almacenado a 25 °C.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Preparación de Superficie

Eliminar polvo, grasas, aceites, pintura suelta o descascarada u otros contaminantes. Antes de pintar la superficie debe estar perfectamente limpia y seca. Para obtener una óptima adherencia lije la superficie antes de aplicar.

Si desea obtener máxima visibilidad y colores llamativos, aplicar una base de color blanco, compatible con el aerosol fluorescente

(Esmalte Sintético Blanco, Látex Profesional Blanco, Esmalte al Agua Blanco).

Condiciones de Aplicación

Agitar vigorosamente el envase durante 1 a 2 minutos para lograr una perfecta homogeneización del producto. Aplicar sobre una superficie de prueba para regular la presión ejercida sobre el pulsador. Aplicar la pintura efectuando un breve rociado y en capas delgadas evitando chorreaduras a intervalos de 1 a 2 minutos. Para lograr una excelente terminación se recomienda mantener una distancia de 30-40 cm del objeto. Si la válvula se obstruye durante su uso, oprima y gire el pulsador al mismo tiempo.

Para lograr el máximo de visibilidad y grado de fluorescencia, es indispensable aplicar sobre una superficie blanca.

El proceso de pintado no se debe efectuar bajo condiciones de lluvia, niebla o llovizna, excepto en recintos protegidos y secos.

Número de manos Recomendadas: 1 a 2

Diluyente: No requiere

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El producto es inflamable por lo que debe mantenerse alejado de fuentes de calor o chispas. Evitar la exposición al sol y a temperaturas mayores a 40°C. Pintar en ambientes ventilados. Evitar el contacto con la piel.

No perfore ni incinere el envase, aún después de vacío
Para mayor información consultar Hoja de Seguridad.

R-OEDE-003

Revisión: JIV-01

Fecha de emisión: 24.06.2011

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quien debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.