



ANTICORROSIVO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Tipo

Imprimación anticorrosiva de un componente formulado sobre la base de resinas alquídicas, pigmentos y aditivos especialmente seleccionados. Se caracteriza por su facilidad de aplicación formando películas de gran adherencia y alto rendimiento. Está diseñado como capa intermedia por lo que debe ser recubierto con pinturas de terminación.

Usos recomendados

Protección de fierro y acero estructural así como de marcos, muebles y rejas metálicas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Según cartilla

Terminación: Mate

Peso específico (kg/lt): 1.24 ± 0.03 (ocre)

Viscosidad (UK): 80 ± 5

Rendimiento Teórico: $65 \text{ m}^2/\text{gln}$ en una mano

Tiempo de Secado (a 25°C y 60% HR):

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
2 - 4 hrs	8 - 12hrs	8 - 12hrs	7 días

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

Estabilidad de Envasado

12 meses en envase sellado sin abrir y almacenado a 25 °C.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Preparación de Superficie

La superficie deberá estar libre de aceites, grasas y cualquier agente contaminante que desfavorezca la adherencia. Lijar pintura antigua suelta o mal adherida. En galvanizados nuevos acondicionar la superficie con una mano de Wash-Primer.

Condiciones de Aplicación

Se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5°C y la humedad relativa del aire sea inferior a 80%. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.

Número de manos Recomendadas: 2

Diluyente: Aguarrás Mineral

Dilución: 0.4 litros por galón máximo para brocha o rodillo. 0.8 litros por galón máximo para pistola.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El producto y el diluyente son inflamables por lo que deben mantenerse alejados de fuentes de calor o chispas.

Pintar en ambientes ventilados. Evitar el contacto con la piel.

Para mayor información consultar Hoja de Seguridad.

R-ODEDE-003
Revisión: JIV-05
Fecha de emisión: 02.10.2012

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quien debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.

ESTA VERSION ANULA TODAS LAS ANTERIORES