



TRICOLOR®

ESMALTE ANTICORROSIVO 364 – COLOR

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Tipo

Esmalte Anticorrosivo Tricolor es una pintura de terminación, anticorrosiva para metales ferrosos, a base de resinas alquídicas y pigmentos inhibidores de la corrosión.

La combinación de resinas y pigmentos permiten formar una película protectora de una muy buena adherencia, con una alta resistencia mecánica y una excelente pintura de terminación.

Usos recomendados

Se puede usar en superficies de hierro que se desee proteger de la oxidación y corrosión, siendo un sistema que evita el uso de distintos tipos de pintura.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: 7 colores, blanco, negro, azul pacífico, verde trébol, café moro, rojo mandarín y gris perla.

Terminación: Brillante

Peso específico: (Kg. /l) 1,04 - 1,10

Viscosidad (UK): 75 - 80

Tiempo de Secado: (a 25°C y 60% HR)

Tacto	Duro	Repintado mínimo
2 hrs	24 hrs	24 hrs

El espesor de película, ventilación, humedad dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

Rendimiento Teórico: 45 m²/gln aproximadamente.

Estabilidad de Envasado Su estabilidad en el envase se garantiza por 12 meses en envase sellado sin abrir y almacenado a 25 °C. Si con el tiempo de almacenaje se ha sedimentado, se homogeniza revolviendo cuidadosamente de abajo hacia arriba.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Las superficies en donde se va a aplicar deben estar libres de aceite, grasa, polvo, cascarilla de laminación, óxidos y pinturas antiguas.

Las superficies deben ser tratadas mediante procedimientos químicos o físicos, para evitar alteraciones del metal por debajo del revestimiento corrosivo. Los métodos tradicionales son:

- 1- Desgaste mecánico mediante lija, esmeril, raspadores, arenados, etc.
- 2- Lavados con compuestos químicos tales como detergente, ácido muriático, ácido fosfórico, sulfato de cobre, desoxidantes, etc.

Es recomendable aplicar con brocha, especialmente cuando se aplica como imprimación sobre metal. También puede ser aplicado con rodillo y pistola.

Número de manos Recomendadas: 3

Diluyente: Esmalte Anticorrosivo Tricolor se entrega con una viscosidad adecuada para pintar con brocha o rodillo. Si es necesario diluir, se debe usar Aguarrás Mineral.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El producto y el diluyente son inflamables por lo que deben mantenerse alejados de fuentes de calor o chispas. Pintar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel. Para mayor información consultar Hoja de Seguridad.

R-OEDE-003
Revisión: JIV-01
Fecha de emisión: 26-07-2012

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.