



ESMALTE AL AGUA PROFESIONAL 207 - COLOR

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Tipo

Esmalte al Agua para exteriores e interiores de extraordinaria calidad, caracterizado por su fina y elegante terminación satinada, su total lavabilidad, muy bajo olor y alta resistencia a la humedad y a la alcalinidad. Está formulado con aditivos antiadherentes Teflón® que otorgan una protección adicional al permitir mantener la superficie más limpia.

Usos recomendados

Pintado de estucos, concretos, ladrillos, empastes, yeso, fibrocemento y madera.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Según cartilla

Terminación: Satinada

Peso específico (kg/lt): 1.28 ± 0.02 (blanco)

Viscosidad (UK): 92 - 105

Rendimiento Teórico: $45 \text{ m}^2/\text{gln}$ en una mano

Tiempo de Secado (a 25 °C y 60% HR):

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
1 – 2 hrs	6 – 8 hrs	3 hrs	48 hrs

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

Estabilidad de Envasado

24 meses en envase sellado sin abrir y almacenado a 25 °C.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Preparación de Superficie

La superficie debe estar libre de polvo, grasas, aceites u otros contaminantes. Sobre superficies pintadas se debe eliminar pintura suelta o descascarada.

Condiciones de Aplicación

Se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5°C y la humedad relativa del aire sea inferior a 80%. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.

Número de manos Recomendadas: 1 a 2

(dependiendo del tipo de superficie y del color de fondo a cubrir)

Diluyente: Agua

Dilución: 0.5 litros por galón máximo para brocha o rodillo.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Pintar en ambientes ventilados. Evitar el contacto con la piel.

Para mayor información consultar Hoja de Seguridad.

R-OEDE-003
Revisión: JIV-07
Fecha de emisión: 24.01.2011

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quien debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.

ESTA VERSION ANULA TODAS LAS ANTERIORES