



PASTA LATEX EXTERIOR 904 - 110

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Tipo

Látex Estireno Acrílico / Vinilo Acrílico

Descripción

Revestimiento formulado a partir de emulsión acrílica y pigmentos seleccionados. Su excelente adherencia sobre concreto, albañilería y fibrocemento permite reparar sus grietas e irregularidades en forma perfecta, dejándolas aptas para el pintado posterior con pinturas de fondo o intermedias, selladores y pinturas de terminación. De gran flexibilidad y dureza, permite ser lijado con facilidad.

Usos recomendados

Para tapar grietas u otras imperfecciones en superficies de concreto, albañilería y fibrocemento.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Blanco

Terminación: Mate

Peso específico (kg/lit): 1.66 ± 0.05

Sólidos en Volumen teórico (%): 48

Rendimiento Teórico: 3.6 m²/gln en una mano

Tiempo de Secado (a 25°C y 60% HR):

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
2-3 hrs	8-10 hrs	24 hrs	Indefinido

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

Estabilidad de Envasado

6 meses en envase sin abrir almacenado a 25 °C.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Preparación de Superficie

Tratamiento químico ácido sobre concreto. Eliminar todo material suelto para que las imperfecciones a reparar queden bien definidas. Limpiar la superficie de aceites, grasas, polvo y contaminantes.

Condiciones de Aplicación

La temperatura ambiente deberá ser mayor a 5°C y la humedad relativa del aire inferior a 80°C. Aplicar sobre superficies perfectamente secas. El revestimiento puede ser lijado a las 24 horas de su aplicación.

Número de manos Recomendadas: Aplicando con llana y espátula y cuando se reparen grietas e imperfecciones con profundidad mayor a 1 mm se deberá rellenar con varias manos hasta lograr una reparación adecuada.

Diluyente: Agua

Dilución: No requiere dilución.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Pintar en ambientes ventilados. Evitar el contacto con la piel.

Para mayor información consultar Hoja de Seguridad.

R - ODEDE - 003
Revisión: FGB - 01
Fecha de Emisión: 21.09.2004

Para mayor información contáctese con nuestro Departamento Técnico.